



Liste des produits de traitement destinés au public et au negoce

Cette liste, n° DQ-CERT/17-109, éditée le 8 novembre 2017, annule et remplace celle du 15.06.2016 n° DQ-CERT/16-081.

Elle est renouvelée périodiquement et est :

- Disponible au FCBA.
- Accessible sur Internet : www.ctbplus.fr www.fcba.fr

Sur la base déclarative des fabricants, les produits de cette liste sont réputés conformes au règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012).

Il revient cependant aux utilisateurs de vérifier auprès des fabricants le statut réglementaire spécifique des produits concernés dans le pays d'utilisation, les autorisations étant nationales et dépendantes des demandes de reconnaissance faites par les fabricants.

Des produits de cette liste peuvent également être certifiés CTB-P+ pour une commercialisation uniquement hors UE. Ceci est alors clairement indiqué dans la liste.



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél : + 33 (0)1 72 84 97 84

APPELLATION (FABRICANT)											
Composition	Propriétés préventives							Propriétés curatives			
	Classes d'emploi	Type de bois	Nb de couches	Qté en m²/l	Fongicide	Insecticide	Procédés d'application	Qté en m²/l	Procédés d'application		
Légende : • = OUI o = NON											

Xylophène Expert Xylo Total (Fabricant : PPG AC France)											
Cyperméthrine 0,10 % m/m Propiconazole 0,15 % m/m Tebuconazole 0,05 % m/m I.P.B.C. 0,05 % m/m Famille : Emulsion aqueuse Point d'éclair : / °C Densité : 1 Usage : intérieur/extérieur	1	Résineux Feuillus	1	20	Pourriture cubique	•	Capricorne	•	3.3	Capricorne	•
			1	20			Lyctus	•		Lyctus	o
	2	Résineux Feuillus	1 1	12 12	Pourriture fibreuse	•	Vrillette	•	/	Vrillette	o
							Termitte bois	•		Termitte bois	•
	3.1	Résineux Feuillus	1 2	12 5	Badigeonnage			/	Injection Badigeonnage Pulvérisation		

Xylophène Expert Xylo Structure (Fabricant : PPG AC France)											
Cyperméthrine 0,10 % m/m Famille : Emulsion aqueuse Point d'éclair : / °C Densité : 1 Usage : intérieur	1	Résineux Feuillus	1	20	Pourriture cubique	o	Capricorne	•	3.3	Capricorne	•
			1	20			Lyctus	•		Lyctus	•
	2	Résineux Feuillus	/ /	/	/	Pourriture fibreuse	o	Vrillette	•	/	Vrillette
							Termitte bois	•		Termitte bois	•
	3.1	Résineux Feuillus	/	/	Badigeonnage			/	Injection Badigeonnage Pulvérisation		

Xylophène Expert Xylo Profond (Fabricant : PPG AC France)											
Cyperméthrine 0,10 % m/m Famille : Emulsion aqueuse Point d'éclair : / °C Densité : 1 Usage : intérieur	1	Résineux Feuillus	5	1	Pourriture cubique	o	Capricorne	•	3.3	Capricorne	•
			5	1			Lyctus	•		Lyctus	•
	2	Résineux Feuillus	/	/	Pourriture fibreuse	o	Vrillette	•	/	Vrillette	•
							Termitte bois	•		Termitte bois	•
	3.1	Résineux Feuillus	/	/	Badigeonnage			/	Injection Badigeonnage Pulvérisation		

APPELLATION
(FABRICANT)

Composition	Propriétés préventives						Propriétés curatives	
	Classes d'emploi	Type de bois	Nb de couches	Qté en m²/l	Fongicide	Insecticide	Qté en m²/l	Procédés d'application
Procédés d'application								
Caractéristiques								
Légende : • = OUI o = NON								

Xylophène Expert Xylo Extrême
(Fabricant : PPG AC France)

Cyperméthrine 0,07 % m/m Propiconazole 0,15 % m/m Tebuconazole 0,05 % m/m I.P.B.C. 0,05 % m/m Famille : Solvant pétrolier Point d'éclair : 61 °C Densité : 0,8 Usage : intérieur/extérieur	1	Résineux Feuillus	1	14	Pourriture cubique	•	Capricorne	•	3.3	Capricorne	•
			1	14			Lyctus			Lyctus	
	2	Résineux Feuillus	2	4	Pourriture fibreuse	o	Vrillette	•	/	Vrillette	o
			2	4			Termitte bois			Termitte bois	
	3.1	Résineux Feuillus	2	4	Badigeonnage			/	Injection Badigeonnage Pulvérisation		